

耐火イソバンドPro®


「耐火イソバンドPro®」は、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

耐火イソバンドProは、金属サンドイッチパネルの幅広でフラットな意匠性はそのままだに、高い耐火性を付加しました。細部の作りこみで、よりシャープな外観を実現しています。

特長

- 意匠性：長尺、幅広で平坦な外観。深目地、シャープエッジの採用で、より陰影に富む外観を演出。
- 断熱性：ロックウールが窯業系パネルの3倍の断熱効果を発揮。
- 防火性：耐火建築物をはじめ広い範囲で使用可能。
認定胴縁間隔は最大2m
- 強度・耐震性：特殊嵌合形状により高い耐風圧強度を実現。
- 耐候性：耐汚染、耐候性にすぐれた塗装鋼板使用。
- 施工性：長尺で胴縁間隔が広く、工期短縮、現場作業軽減が可。

断面図



短 標準仕様

耐火イソバンドPro®	
芯材	ロックウール
製品厚 (mm)	50 / 75
働き幅 (mm)	600・750*・900・1000*
製品長さ (m)	0.8~9.0※1 ご指定寸法で受注生産いたします
質量 (kg/m ²)	19.0 / 24.0
形状	フラット
外皮材	フッ素系塗装SGL・ポリエステル系塗装SGL (0.5mm)
内皮材	ポリエステル系塗装GL (0.5mm)
熱貫流率	0.88W/m ² K / 0.63W/m ² K

※1 製品長0.8m未満についてはご相談ください。
* 所要納期が異なりますので、事前にご相談ください。

短 標準仕様パネルはご発注量やご指定いただいた寸法によって、短納期でのお届けが可能です。詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

「SGL、ガルバリウム鋼板」は日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

標準色	フッ素系塗装SGL				ポリエステル系塗装SGL (耐汚染性) ★				内皮材
	外皮材	外皮材	外皮材	外皮材	外皮材	外皮材	外皮材	外皮材	
	OF321S シルバーFS	OEM18S ゴールドメタリックFS	OF201S コーラルホワイトFS	OF381S ブラックシルバーFS	O371PS シルバーPS	O621PS サンドホワイトPS	O701PS アイボリーPS	O721PS オフホワイトPS	O721WA オフホワイト

※2 塗装ガルバリウム鋼板JIS G3322:2019に定められる4~6類クラス(遮熱鋼板)の日射反射率(40%以上)を有しています。(ブラックシルバーを除く)
注) 印刷のため実物との色相は多少異なります。また、フッ素系塗装SGLとポリエステル系塗装SGLでは色名が同じでも色相が異なります。カラーサンプルでご確認ください。